

Technisches Datenblatt

Grandezza Rost-Spachtel Aktivator / Stand: 16.12.2024

1. Allgemeine Informationen

1.1 Produktname: Grandezza Rost-Spachtel Aktivator

• Hersteller: VOLIMEA GmbH & Cie. KG

• Produkttyp: Beschichtungen

2. Anwendungsbereiche

Der Rost Spachtel Aktivator dient zur Beschleunigung des natürlichen Oxydationsvorganges auf für den Rost Spachtel und erzeugt je nach Sprühauftrag einen anderen Effektwunsch. Der Rost Spachtel Aktivator wird ausschließlich für den Grandezza Rost Spachtel verwendet.

3. Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Werte
Verbrauch	Variiert je nach Auftragsstärke ca. 150 – 200 g/m²
Dichte	1,01 kg/Ltr.
Diffusion	Wird nicht beeinflusst.

4. Anwendungshinweise

4.1 Untergrund:

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, fettfrei, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß einschlägigen Richtlinien und Normen wie DIN, VOB, etc.).

5. Verarbeitung

Nach Auftrag des Rost Spachtels und einer Wartezeit von ca. 5 – 10 Minuten, wird der Grandezza Rost Spachtel Aktivator mit der Sprühflasche aus ca. 50 cm Entfernung gleichmäßig aufgesprüht, sodass die Fläche ausreichend benetzt ist. Dieser Vorgang sollte nach weiteren 10 – 15 Minuten wiederholt werden. Je früher der Rost Spachtel Aktivator auf die Fläche aufgesprüht wird, desto stärker wird der Rost-Effekt. Je nach Effektwunsch kann der Aktivator fein zerstäubt oder partiell etwas stärker auf die Oberfläche aufgesprüht werden. Ein stärkerer Sprühstrahl erzeugt intensive, punktuelle Verfärbungen und Laufspuren auf der Oberfläche. Eine feinere Zerstäubung dagegen erzeugt einen gleichmäßigeren Effekt. Bei der Verarbeitung sollte eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. Belüftung der Räume gewährleistet sein, um eine optimale Oxidation zu gewähren.

5.1 Verarbeitungstemperatur:

Eine Verarbeitung sollte nicht unter 15 °C Luft- und Objekttemperatur erfolgen. Die ideale Luft- und Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15 °C bis 25 °C. Ein hoher Sauerstoffgehalt beeinflusst das Ergebnis zusätzlich.

5.2 Trocknungszeit:

Je nach Auftragsstärke 2 Tage bei > 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.



Hohe Qualität und



Reguliert das



Fugenlose Boden- und Wandbeschichtung



ausgleichen



Natürliche Bestandteile



vermieden



Technisches Datenblatt

Grandezza Rost-Spachtel Aktivator / Stand: 16.12.2024

6. Lagerung

6.1 Lagerstabilität:

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 3 Monate lagerfähig. Danach verlängern sich die Reaktionszeiten des Rost Spachtel Aktivators. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

7. Sicherheitshinweise und Entsorgung

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise:

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

7.2 Entsorgung:

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N°: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Produkte der VOLIMEA GmbH & Cie. KG werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die VOLIMEA GmbH & Cie. KG eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. VOLIMEA haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unser Internetseite abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter. 2024-12-16.







Reguliert das



Fugenlose Boden- und Wandbeschichtung



Unebene Oberfläch ausgleichen



Natürliche Bestandteile



Schimmelbildung wird